

# ESPECIFICAÇÃO DE PAPEL PARA LOMBADA DE LIVRO

(Informações fornecidas pelo fabricante)

OFF SET BAHIA SUL	
GRS	ESP
56	76
60	81
63	85
70	95
75	101
80	108
90	122
110	141

ALTA ALVURA SUZANO	
GRS	ESP
56	74
63	81
70	90
75	97
80	102
90	115
120	145
150	178

POLEN SOFT SUZANO	
GRS	ESP
70	95
80	108

POLEN BOLD SUZANO	
GRS	ESP
70	112
90	144

POLEN RUSTIC SUZANO	
GRS	ESP
85	128
120	180
180	270

Chamois Bulk Ripasa	
GRS	ESP
70	115
80	130
90	150

PRINTMAX VCP	
GRS	ESP
50	67
56	74
60	80
63	84
70	93
75	100
90	120
110	142
120	157
150	195

STARMAX VCP	
GRS	ESP
80	64
90	73

STARMAX MATTE VCP	
GRS	ESP
80	70
90	86

COUCHE BRILHO SUZANO	
GRS	ESP
95	80
115	93
150	130

COUCHE FOSCO SUZANO	
GRS	ESP
95	96
115	115
150	160

## EXEMPLO:

Off Set Bahia Sul

75 grs - 300 pags

$300 = 150 \text{ fls} \times .101 = 15,15 \text{ mm}$

2

COUCHE LUMIMAX VCP	
GRS	ESP
90	72
120	99
150	128
180	159

C. LUMIMAX MATTE VCP	
GRS	ESP
120	115
150	150
180	185

FILM COATING SUZANO	
GRS	ESP
80	72
90	81
115	103

PAPEL BIBLIA VCP	
GRS	ESP
28	36
30	40
32	44
33	45
40	58

Chamois Fine Ripasa	
GRS	ESP
60	85
63	85
65	90
67	90
70	95
75	100
80	105
90	115
120	160

Atenção: Conforme informação dos fabricantes de papéis, os valores de espessura podem variar em até 5% para mais ou para menos.